METAALEFFECT LAK AQUA



BESCHRIJVING

Waterverdunbare sneldrogende metaaleffect lak op basis van alkyd dispersie voor binnen en buiten. Zeer goed dekvermogen en bestand tegen weersinvloeden. De lak is stootvast, niet vergelend en makkelijk verfbaar door probleemloze vloeiing.

TOEPASSING

decoratief aflakken van harde kunststoffen, zink, aluminium, hout, styropoor, ijzer, glasvezel, structuurbehang, pleister, beton en hobbyartikelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Oude intacte laklagen zorgvuldig schuren en reinigen.
- Roer de Metaaleffect Lak Aqua voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Onbewerkt hout – binnen: met Avis Multiprimer Aqua voorbehandelen. Oneffenheden met Bolivia Acrylplamuur repareren.
- Onbewerkt hout – buiten: De tussenlaag met onverdunde universele grondlaag opbrengen.
- Hard kunststof: b.v. hard PVC, enz. met B-Clean reinigen, het gehele oppervlak met een verdunningsoplossing reinigen en vervolgens met plakband de hechting van Metaaleffect Lak Aqua op een klein oppervlak testen.
- Nieuw pleisterwerk: moet droog zijn en tenminste drie weken oud zijn. Mos- en schimmeluitslag afborstelen en met een schimmelwerend middel behandelen. Korrelig of sterk zuigend pleisterwerk met Avis Fixeergrond behandelen.
- Raufaser- en reliëfbehang: evenals pleisterwerk daarna eerst verdund (5 – 10% water) en vervolgens onverdund aanbrengen.
- Breng in 1 tot 2 onverdunde lagen aan.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	125 ML – 1 L
Kleur:	goud, zilver en brons
Glansgraad:	zijdeglans



Pearl Paint Group
Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl
www.avisprofessional.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	10 m2/liter
Praktisch rendement:	bij het een keer schilderen, 10- 12 m2/ liter, afhankelijk van de ondergrond.
Strijken/rollen:	

Spuiten:

	Luchtspuit	Airless	Air-Mix	HVLP
Druk (in bar)		140-160	80-100	3,5-4
Opening	1,5-1,7 mm	0.009"-0,011"	0.009"-0,011"	1,5-1,7 mm
Verdunning	5-10%	0-5%	0-10%	5-10%

Stofdroog:	na ca 3 uur
Overschilderbaar:	na ca 7 uur
Dichtheid:	ca, 1,1 – 1,2
Vloeiing:	goed vloeibaar
Verdunning:	water, geen organisch oplosmiddel gebruiken
Reiniging gereedschap:	direct met water en/ of water met afwasmiddel. Verf niet laten opdrogen
Houdbaarheid:	24 maanden bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.
Inhoud verpakking:	125 ML – 1 L
Glansgraad:	zijdeglans
Kleur:	goud, zilver en brons

BETEKENIS ICONEN

