Strak in de Lak Binnen Zijdeglans



Een zijdeglanzende, watergedragen aflak voor binnen.

Toepassing:

Geschikt voor binnen op onbehandeld hout en dekkende verf- of beitslagen.
Ook toepasbaar op hard kunststof en metaal wat voorbehandeld is met Flexa Grondverf Universeel.

Producteigenschappen:

PRODUCED USING LOWER CO_2 MATERIALS

- Kras- en stootvast
- Vergeelt niet
- Optimaal dekkend
- Hecht op iedere verfsoort
- Geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare materialen.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:	Goed roeren voor verwerking Gebruiksklaar	
Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	8 dagen	4 dagen
	De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Dit product niet verwerken bij temperaturen beneden 10°C.	
Glansgraad:	Zijdeglans	

DB_01810_160616

Rendement:	Ca. 13 m^2/l. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap/ verdunning:	Water	Water

Systeeminformatie:

Onbehandeld hout:

1. Reinigen en ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Eén laag Strak in de Lak Grondlak Binnen aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
4. Zonodig beschadigingen herstellen met Alabastine Houtplamuur Universeel. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
5. Opnieuw één laag Strak in de Lak Grondlak Binnen aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
6. Afwerken met één of twee lagen Strak in de Lak Binnen Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Dekkende verf- of beitslaag:

1. Slechte delen verwijderen door grof schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken.
2. De intacte laag reinigen en ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
3. Daarna de intacte laag dof schuren met korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout.

DB_01810_160616

4. Het kale hout gronden met één laag of twee lagen Strak in de Lak Grondlak Binnen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met twee lagen Strak in de Lak Binnen Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Kant-en-klaar en mengbaar in bijna alle kleuren.
Verpakking:	Kant-en-klaar: 250 ml, 750 ml, (Wit, RAL9001 en RAL9010 ook in 1,25 l. en 2,5 l.) Mengbaar: 500 ml, 750 ml, 1 l. (lichte kleuren ook in 2,5 l.)
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

PRODUCED USING LOWER CO_2 MATERIALS

REDcert²

Verf is geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare materialen in het productieproces. Het levert een CO_2-voetafdruk vermindering op ten opzichte van dezelfde verf die is geproduceerd met 100% fossiele (onbewerkte) materialen.
Ga voor meer informatie naar onze website www.flexa.nl/duurzaamheid.

DB_01810_160616

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

DB_01810_160616