

Epifanes Rust Remover

Roestverwijderaar voor een roestwerend systeem



PRODUCTOMSCHRIJVING

Een ééncomponent roestvormer/roestverwijderaar op basis van water verdringbare polymeren. Het maakt de aan-geroeste ondergrond geschikt voor schilderwerk en stopt tijdelijk het corrosieproces. Dit product is niet giftig, niet brandbaar, bevat geen zuren en is milieuvriendelijk. Epifanes Rust Remover hecht prima op vochtig staal en kan verwerkt worden in vochtige, slecht te ventileren ruimten.

Toepassingsgebied: Geroest staal voor binnen en buiten. Ideaal voor moeilijk te schuren delen, zoals in hoeken en putten.

PRODUCTINFORMATIE

Type	Oxidatief drogend
Basis	Waterverdringbare polymeren
Glans	n.v.t.
Kleur	Melkachtig wit in de verpakking Na reactie met het geroeste staal blauw-zwart
Dichtheid bij 20°C.	1.02 kg/dm ³
VOS-gehalte	0,00 gram/liter
Verpakking	500ml.
Houdbaarheid	In onaangetoet originele verpakking ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C. Vorstvrij bewaren.
Verbruik	500ml. Is voldoende voor ca. 10m ² (afhankelijk van staalprofiel)
Verdunner	n.v.t.
Gebruiksaanwijzing	Ontvet het te behandelen staal met Epifanes Reinigingsthinner. Verwijder losse roestdelen met een staalborstel, krabber of schuurpapier en spoel goed na met leidingwater om resterend vuil te verwijderen. Staal mag enigszins vochtig zijn. Vervolgens één dunne laag Epifanes Rust Remover op het kale staal aanbrengen. De Rust Remover reageert snel op roest en vormt een blauw-zwarte ondergrond geschikt voor het roestwerende primer systeem. Niet meer dan één dunne laag aanbrengen. Tussen drie uur en maximaal twee dagen dient de eerste (verdunde) primerlaag op de blauw-zwarte ondergrond worden aangebracht.
Beperkingen m.b.t. product en toepassing	Epifanes Rust Remover is geén vervanging voor een verflaag en dient uitsluitend als roestverwijderaar voor een roestwerend verfsysteem. Epifanes Rust Remover moet reageren met het staal. Niet aanbrengen op bestaande verflagen. Hierdoor kan op verflagen een zure ondergrond ontstaan. Eventuele uitloop op (resten van) verf direct verwijderen met een natte doek.
Reactietijd	Circa 3 uur
Overschilderbaar	Na maximaal 2 dagen met alle één- en tweecomponent verven/primers op basis van alkyd, (poly-)urethaan, epoxy en chlorrybber.